

Beskrivelse af overflade behandling af henholdsvis fyldninger i MDF/H og dørplader med 4 mm. vandfast Lesonit.

Fyldninger:

Teknos Grunding	Aquaprimer 2907-40	ca. 250 μ
Teknos Sealing	TeknoSeal 4002-00	ca. 150 μ
Akzo Top	USA 325	ca. 250 μ

Dørplader:

Akzo Grunding	PU-primer XP 650	ca. 250 μ
AKZO Top	USA 325	ca. 250 μ

Med venlig hilsen / Best regards



Michael Weis

Produktionschef

T: +45 9629 3969

D: +45 2030 5625

E: michaelweis@ct-door-design.com